



## CONTOPP®

VERDUNSTUNGSSCHUTZ 10

Artikelnummer: 20.510

### Technisches Merkblatt

#### Funktion

- Verhinderung der Abtrocknung von zementgebundenen Baustoffen
- Ersetzen einer Abdeckfolie
- Rissminderung und Verminderung von Absanden

#### Anwendungsgebiet

- Lösungsmittelfreie Sperrschicht auf Kunstharzbasis als Abtrocknungsschutz für frischverlegte Estrichoberflächen.

#### Kenndaten

Farbe:	weiß
Form:	flüssig
Dichte (bei 20 °C):	1,01 ± 0,01 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	über + 5 °C
Haltbarkeit:	ca. 12 Monate – sonnengeschützt und frostfrei lagern
Lieferform:	<b>Einweggebinde</b> PE-HD-Kanne: 20 kg netto <b>Mehrweggebinde</b> Poly-Fass: 210 kg netto Container: 1.000 kg netto

#### Untergrundvorbereitung

- Vor Behandlung mit CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 muss der Untergrund sachgemäß nach DIN 18560 fertig eingebaut sein.
- CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 darf nur auf frisch verlegten Estrichflächen angewendet werden. Deshalb sind die geglätteten Flächen vor der Anwendung nicht zu groß zu wählen.

#### Verarbeitung

- Unverdünnt je nach Saugfähigkeit des Untergrunds mit ca. 50 g – 300 g/m<sup>2</sup> auf die mattheuchte Estrichoberfläche aufsprühen
- Die Schutzwirkung von CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 ist abhängig von der Gleichmäßigkeit des Auftrags und seiner Menge. Eine Einhaltung der Dosierung kann über den weißen Farbindikator von CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 kontrolliert werden.
- Der Auftrag sollte mit einer Spritze erfolgen.

#### Weiterverarbeitung

- Eine spätere Beschichtung kann frühestens nach ca. 5 Tagen unter Berücksichtigung der baustellenüblichen Prüfungen erfolgen.

### CHARAKTERISTIK

### TECHNISCHE DATEN

### VERARBEITUNGSHINWEISE

**Kompatibilität mit Produkten der CONTOPP® Reihe**

- CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 ist problemlos mit allen in über- oder unterlagernden Flächen verwendeten Produkten der CONTOPP® Reihe kompatibel.
- CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 wird insbesondere zur Nachbehandlung von Estrichflächen empfohlen, die CONTOPP® Plastolan enthalten.

**Sicherheit**

- Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten.
- CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 ist konzentriert, lösungsmittelfrei, chloridfrei und baubiologisch unbedenklich.
- Bei korrekter Lagerung zeigen unsere Produkte keine Zersetzung. Deshalb sind Stabilität und Reaktivität durch die Lagerung bis zu 12 Monaten nicht beeinflusst.
- Weitere Informationen zum Umgang mit CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 entnehmen Sie unseren Sicherheitsdatenblättern.

**Normen und Prüfvorschriften**

- DIN 18560: Estriche im Bauwesen.

**Kommentar**

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Beim Einsatz dieses Produktes dürfen keine Zusatzmittel von anderen Herstellern mit verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Erzeugnisse und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen sind. Wesentlich für die Güte des Estrichs sind Sand und Zementqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung entsprechend anerkannter Regeln der Estrichverlegetechnik. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

**Stand**

01.01.20

**BESONDERE HINWEISE**

**ALLGEMEINE HINWEISE**