



PRONTOPP®

Compound 2000 F

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

Produktbeschreibung

PRONTOPP® Compound 2000 F wird als Bindemittel zur Herstellung eines homogenen, leicht zu verarbeitenden Calciumsulfatfließestrichs eingesetzt. Das Bindemittel enthält bereits alle benötigten Hilfsstoffe, um eine angenehme Verarbeitung des Frischmörtels und eine zuverlässige Aushärtung zu erzielen. Die Fremdüberwachung des Bindemittels erfolgt durch die Materialprüfanstalt Stuttgart.

Einsatzgebiet

Synthetisches Anhydritbindemittel zur Herstellung von Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CA-C25-F4 und höher. Besonders geeignet für Fahrnischer-System (Mischung in Betonmischwerk) oder Baustellen-Misch-Systeme (Zweikammer-Silos oder Mix-Mobile).

Produkteigenschaften von Calciumsulfatfließestrich auf Basis von PRONTOPP® Compound 2000 F

- Kurze Einbauzeit, hohe Einbauleistung.
- Homogener Estrichmörtel, keine weitere Verdichtung notwendig.
- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fuganteil.
- Schnelles Abbinden und Erhärten verleiht hohe Frühfestigkeiten.
- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.
- Biologisch freundliches Bauprodukt.

Technische Daten

Bindemittel **PRONTOPP® Compound 2000 F**:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Reindichte: | 2,96 kg/dm ³ |
| • Schüttdichte: | ca. 1,2 kg/dm ³ |
| • Festigkeitsklasse (DIN EN 13454): | CAB 30 |
| • Naßmörtelreaktion: | alkalisch |
| • Calciumsulfatgehalt: | ≥ 85 M-% |
| • Haltbarkeit: | bei sachgerechter, trockener Lagerung ca. 12 Monate |

Calciumsulfatfließestrich auf Basis von **PRONTOPP® Compound 2000 F**:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Fließmaß (Hägermann): | 23 ± 2 cm |
| • Verarbeitungszeit: | max. 3 Stunden |
| • Schwind- und Quellmaß: | ≤ 0,2 mm/m |
| • Wärmeleitfähigkeit: | ca. 1,7 W/mK |
| • Begehbarkeit: | witterungsabhängig nach ca. 72 Stunden |
| • Teilbelastbarkeit: | nach 5 Tagen |
| • Belegereife: | beheizter und unbeheizter Estrich: ≤ 0,5 CM-% |
| • Brandverhalten: | A1 fl (nicht brennbar) |

Lieferform

Lose im Silozug

CHARAKTERISTIK

KENNDATEN





Ausgangsstoffe

Es sind Zuschläge nach DIN EN 13139 der Gesteinskörnungen 0/4 oder 0/8 mm nahe der Regelsieblinie C8 einzusetzen.

Bindemittelbedarf

Bindemittelanteil* pro Festigkeitsklasse je 1 m³ Estrichmörtel:

- CA-C25-F4 > 530 kg
- CA-C35-F5 > 580 kg
- CA-C45-F7 > 620 kg

*Der genaue Bindemittelbedarf ist abhängig von den verwendeten Zuschlägen und dem Wasser/Bindemittel-Wert. Er wird durch Erstprüfung in unserer technischen Abteilung rezeptiert.

Einbau

- Calciumsulfatfließestrich darf allgemein auf erdberührenden Bauteilen niemals ohne Feuchtigkeitssperre nach unten eingebaut werden.
- Die Verarbeitung von Calciumsulfatfließestrich auf Basis von **PRONTOPP® Compound 2000 F** sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 5 °C und + 30 °C vorgenommen werden.
- Bei allen Einbauarten außer Estriche im Verbund müssen Randstreifen verwendet werden. Die Zusammendrückbarkeit der Randstreifen muss mindestens 5 mm betragen. Bei größeren Flächen ist die Zusammendrückbarkeit entsprechend größer anzusetzen.
- Das Schwabbeln ist im Kreuzgang vorzunehmen. Dabei erfolgt das erste Schwabbeln bis zum Tiefpunkt, das zweite Schwabbeln oberflächennah.

Nachbehandlung

Der Estrich ist nach dem Einbau drei Tage lang gegen Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung zu schützen (Tag des Einbaus nicht mitgerechnet).

Normen und Prüfvorschriften

- DIN EN 13139: Gesteinskörnung von Mörtel
- DIN EN 13454: Calciumsulfat-Binder
- DIN 18560: Estriche im Bauwesen, Teile 1 - 7

Kommentar

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Beim Einsatz dieses Produktes dürfen keine Zusatzmittel von anderen Herstellern mit verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Erzeugnisse und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen sind. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

Stand 01.04.2022

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE